

**Nummer** : 6010  
**Datum** : 08-06-2010  
**Versie** : 10

# GRONDVERF



- Toepassing** : Grondverf voor vrijwel alle voorkomende hout- en reeds voorbehandelde metaal-oppervlakken, binnen en buiten.
- Kenmerken** : Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden.  
Gemakkelijk verwerkbaar  
Hoge dekkraft  
Goed vullend  
Kan een jaar overstaan  
Vochtregulerend (ademend)

## Eigenschappen

- Basis** : Gemodificeerde alkydharsen
- Kleur** : wit, grijs en groen
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,48 kg/ltr. (wit)
- Laagdikte** : ca. 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 60 minuten.
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%.
- Theor.rendement** : ca. 16 - 17 m<sup>2</sup> per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0 - 2 % Verdunner 3210

## Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Metaal onbehandeld:**  
Eerst voorzien van een corrosiewerende laag bijv. Hechtprimer H of Menieverf loodvrij.

**Reeds geschilderde ondergronden:**  
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en schuren.

Vochtpercentage hout max. 18%.

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril