



Nummer : 6384
Datum : 31-10-2011
Versie : 01

Toepassing : Beschermende coating voor houten delen onder- en boven de grond welke o.a. in de tuin worden gebruikt, zoals bielzen, grondpalen.

Kenmerken : Impregnerend
Voor bielzen en balken
Voor afwerking boven en onder de grond.

Eigenschappen

Basis : Gemodificeerde alkydhars

Kleur : zwart

Dichtheid 20°C : ca. 0,97 kg/ltr.

Laagdikte : 35 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca 1 uur
Kleefvrij na ca. 5uur

Overschilderbaar : Na 24 uur

Glans : zijdemat

Vastestofgehalte : ca. 50 vol%

Theor.rendement : 13 - 14 m² per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen.

Vergrijsd hout:
Schuren en reinigen met Perkoleum Houtcleaner.

Verduurzaamd hout:
1 of 2x behandelen met Hout & Bielzenzwart.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril